

Primaire bi-composant MTA

Descriptif du produit

Primaire bi-composant à appliquer sur supports poreux type béton avant l'application de la colle MTA.

Évite les différences d'absorption et bouche en profondeur les pores du béton.

Usage en extérieur exclusivement.



Caractéristiques techniques

Mise en œuvre :

- Se procurer et porter les EPI (Équipements de Protection Individuels) préconisés dans la FDS (fiche de Données de Sécurité).
- Les supports neufs doivent être âgés d'un mois au minimum.
- Éliminer toute trace de poussière, de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...).
- Ne pas utiliser d'essence ni de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- La température du support doit être comprise entre +5°C et +40°C.
- La température ambiante devra être comprise entre +10°C et +40°C.
- L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85 %.
- Mélanger soigneusement la résine avec le durcisseur (sachet fourni).
- Appliquer immédiatement sur support à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils 10/12 mm.

Durée de vie du mélange : 5 min à +20°C

Conditionnement : Bidon de 2,5 litres

Référence produit : 71652

Normes et réglementations

Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine, plein et fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.