

Primaire TX + durcisseur pour thermocollage sur béton et supports difficiles

Descriptif du produit

Primaire bi-composant époxy destiné à l'application des produits thermocollés.

Adapté aux supports :

- béton
- pierre
- pavé

Séchage rapide.



Caractéristiques techniques

Référence du produit : 71650

Densité : 1.1

Consommation : 200 à 400 g/m²

Matériel : Rouleau

Teinte : Incolore

Diluant : D100

Temps de séchage : Recouvrement immédiat

Conditionnement : 5 kg

Préparation du support

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement béton : faire un grenaillage puis appliquer.

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

Intacte au point de vue mécanique

Exempt d'huile

A une température >10°C

A une hygrométrie < 70%. Ne pas appliquer par risque d'averse.