

## Primaire TX + durcisseur pour thermocollage sur béton et supports difficiles

### Descriptif du produit

Primaire bi-composant époxy destiné à l'application des produits thermocollés.

Adapté aux supports :

- béton
- pierre
- pavé

Séchage rapide.



### Caractéristiques techniques

Référence du produit : 71650  
 Densité : 1.1  
 Consommation : 200 à 400 g/m<sup>2</sup>  
 Matériel : Rouleau  
 Teinte : Incolore  
 Diluant : D100  
 Temps de séchage : Recouvrement immédiat  
 Conditionnement : 5 kg

### Préparation du support

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.  
 Sur revêtement béton : faire un grenailage puis appliquer.  
 Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :  
 Intacte au point de vue mécanique  
 Exempte d'huile  
 A une température >10°C  
 A une hygrométrie < 70%. Ne pas appliquer par risque d'averse.