

Primaire TX + durcisseur pour thermocollage sur béton et supports difficiles

Descriptif du produit

Primaire bi-composant époxy destiné à l'application des produits thermocollés.

Adapté aux supports :

- béton
- pierre
- pavé

Séchage rapide.



Caractéristiques techniques

Référence du produit : 71650
 Densité : 1.1
 Consommation : 200 à 400 g/m²
 Matériel : Rouleau
 Teinte : Incolore
 Diluant : D100
 Temps de séchage : Recouvrement immédiat
 Conditionnement : 5 kg

Préparation du support

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.
 Sur revêtement béton : faire un grenailage puis appliquer.
 Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage.
 Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
 Intacte au point de vue mécanique
 Exempte d'huile
 A une température >10°C
 A une hygrométrie < 70%. Ne pas appliquer par risque d'averse.

Conditions de stockage : Températures de 15° à 25°C, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.